

SCHEDA TECNICA FELTRO LANA MINERALE PURE USF 31



La certificazione RAL emessa dalla Gutegemeinschaft Mineralwolle E.V. (GGM) di Francoforte (Associazione per la qualità delle lane minerali) conferma l'assoluta non nocività alla salute dei materiali isolanti che portano il marchio RAL.

PureOne ha due certificazioni del prestigioso marchio ecologico "Blauer Engel" che stabilisce standard "eco" per prodotti e servizi: una per il contenuto di materiale riciclato e una per essere un prodotto a bassa emissione.



CE	Utilizzo	Isolamento delle pareti perimetrali e sottotetti.				
	Descrizione	Pannello arrotolato idrorepellente in lana minerale URSA Pure One trattata con speciali resine inorganiche con velo vetro su un lato.				
	CARATTERISTICHE		U. di M.	VALORE	CODICE EN	NORMATIVA
	Conduttività termica λ_D alla temperatura media $t_m = 10^\circ\text{C}$		W / mK	0.031	W / mK	EN 12939 EN 12667
	Resistenza Termica (R_D) alla Temperatura Media (t_m) = 10 °C					
	Spessore (mm) 040		$\text{m}^2\text{K} / \text{W}$	1.25		
	Spessore (mm) 050			1.60		
	Spessore (mm) 060			1.90		
	Reazione al fuoco (Euroclasse)		-	A1	-	EN 13501 - 1
	Stabilità Dimensionale (variazioni)		%	< 1	DS (T+)	EN 1604
	Tolleranze sullo Spessore		mm	-5 / +15	T2	EN 823
	Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (lana minerale)		μ	1	MU 1	EN 12086
Resistività al Flusso d'Aria		$\text{kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$	≥ 20	Afr 20	EN 29053	

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati ed aggiornati in qualsiasi momento senza alcun preavviso a seconda della propria discrezionalità. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. L'acquirente ha il preciso onere di accertare preventivamente l'idoneità del prodotto per il tipo di uso o di impiego che ne voglia fare. Il presente documento non vale come certificato o come dichiarazione di conformità. Commercial use of the processes and work activities presented in this document is not permitted. Extreme caution was observed when putting together the information, texts and illustrations in this document. Nevertheless, errors cannot quite be ruled out. The publisher and editors cannot assume legal responsibility or any liability whatever for incorrect information and the consequences thereof. The publisher and editors will be grateful for improvement suggestions and details of errors pointed out.