

SCHEDA TECNICA
TERMIT ISOLBAG 039



I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati ed aggiornati in qualsiasi momento senza alcun preavviso a seconda della propria discrezionalità. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. L'acquirente ha il preciso onere di accertare preventivamente l'idoneità del prodotto per il tipo di uso o di impiego che ne voglia fare. Il presente documento non vale come certificato o come dichiarazione di conformità.

Commercial use of the processes and work activities presented in this document is not permitted. Extreme caution was observed when putting together the information, texts and illustrations in this document. Nevertheless, errors cannot quite be ruled out. The publisher and editors cannot assume legal responsibility or any liability whatever for incorrect information and the consequences thereof. The publisher and editors will be grateful for improvement suggestions and details of errors pointed out.



Utilizzo: Isolamento termoacustico di controsoffitti, sottotetti e pareti.				
Feltro e Pannello idrorepellente in lana di vetro trattata con speciali resine termoindurenti imbustato in polietilene nero termosaldato.				
CARATTERISTICHE	U. di M.	VALORE	CODICE EN	NORMATIVA
Conduttività termica λ_0 alla temperatura media $t_m = 10^\circ\text{C}$	W / mK	0.039		EN 12939 e 12667
Resistenza termica R_0 alla temperatura media $t_m = 10^\circ\text{C}$	m ² K / W			
Spessore (mm) 050		1.25		
Spessore (mm) 060		1.50		
Spessore (mm) 080		2.05		
Spessore (mm) 100		2.55		
Spessore (mm) 120		3.05		
Spessore (mm) 140		3.55		
Spessore (mm) 150		3.85		
Spessore (mm) 160		4.10		
Spessore (mm) 180		4.60		
Spessore (mm) 200		5.10		
Spessore (mm) 220		5.60		
Spessore (mm) 240		6.15		
Reazione al fuoco (Euroclasse)	sp. $\leq$ 70 mm.	Bs1d0		EN 13501 - 1
	sp. $\geq$ 80 mm.	A2s1d0		
Stabilità Dimensionale (variazioni)	%	non > 1	DS (T+)	EN 1604
Tolleranze sullo Spessore	mm	-5 / + 15	T2	EN 823