

SCHEDA TECNICA ADESIVO K-FLEX K420



Adesivo studiato appositamente per i materiali in gomma espansa. Le superfici e le giunture incollate sono unite in modo sicuro. L'incollaggio è termosaldabile, resistente all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici, in modo da ripristinare le caratteristiche tecniche del materiale isolante trattato.



QUALITA'	VALORI	UNITA'	NORMA
Descrizione	Adesivo policloroprenico a solvente con rapida presa.		
Forma	Liquida		
Colore	Giallo		
Peso Specifico a 23 °C	0,85 ± 0,05	g/cm ³	
Viscosità a 23 °C	ca. 400 ± 50	mPa.s	MA0001
Tempo Asciugamento	5 - 10	min.	
Tempo Aperto a 23 °C	10 - 20	min.	
Residuo Secco	20,8 ± 1,5	%	
Immagazzinaggio Durata Prodotto	Il prodotto si conserva per 12 mesi nelle confezioni originali alla temperatura di 10 – 30 °C		°C