

SCHEDA TECNICA
TUBO ELASTOMERO ST / SK



CE	Utilizzo	Isolante elastomerico per ogni campo di applicazione nell'isolamento civile e industriale: climatizzazione, refrigerazione e processi industriali.					
	Descrizione	Elastomero estruso espanso senza impiego di CFC ed a struttura cellulare chiusa.					
	CARATTERISTICHE	U. di M.	VALORE			NORMATIVA	
	Conduktività termica λ - spessore \leq 25 mm	° C	-20	0	+20	+40	DIN 52612 DIN 52613
		W / mK	0.031	0.033	0.035	0.037	
	Conduktività termica λ - spessore $>$ 25 mm	° C	-20	0	+20	+40	DIN 52612 DIN 52613
		W / mK	0.034	0.036	0.038	0.040	
	Temperatura massima di Impiego	°C	da - 40 a + 85				
	Problematiche di Corrosione	-	pH neutro				EN 13468
	Permeabilità μ - spessore \leq 25 mm	-	$>$ 10.000				EN12086 DIN 52615
Permeabilità μ - spessore $>$ 25 mm	-	$>$ 7.000				EN12086 DIN 52615	
Reazione al fuoco (Euroclasse)		B _L - s3, d0				EN 13501-1	