

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET FELTRO LANA VETRO TF Q4



Utilizzo	Isolamento termoacustico impianti civili ed industriali.	
Descrizione	Feltro idrorepellente in lana di vetro URSA trattata con speciali resine termoindurenti.	
CARATTERISTICHE	U. di M.	VALORE
Conduttività termica	EN 12667 – Laboratorio Notificato n. 0672	
10°C	W/m K	0.039
50°C		0.048
100°C		0.063
150°C		0.081
Reazione al fuoco	-	A1
Densità	kg/mc	14.00
Tolleranze sullo Spessore	mm	-5 / +15
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	100
Temperatura Massima di Esercizio	°C	150

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati ed aggiornati in qualsiasi momento senza alcun preavviso a seconda della propria discrezionalità. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. L'acquirente ha il preciso onere di accertare preventivamente l'idoneità del prodotto per il tipo di uso o di impiego che ne voglia fare. Il presente documento non vale come certificato o come dichiarazione di conformità. Commercial use of the processes and work activities presented in this document is not permitted. Extreme caution was observed when putting together the information, texts and illustrations in this document. Nevertheless, errors cannot quite be ruled out. The publisher and editors cannot assume legal responsibility or any liability whatever for incorrect information and the consequences thereof. The publisher and editors will be grateful for improvement suggestions and details of errors pointed out.