

**SCHEDA TECNICA
VELO VETRO DH-C 55/1**

QUALITA'	VALORI	UNITA'	NORMA
Tipo di Fibra	Fibra di Vetro Tessile		
Diametro Fibre	13	µm	
Peso	55	g/mq	
Resistenza al Fuoco	E		EN13501-1
Resistenza alla Rottura Longitudinale	250	N/50 mm	
Resistenza alla Rottura Trasversale	100	N/50 mm	
Tipo di Legante	Duroplast		
Contenuto Legante	15	%	
Rinforzo	Filamenti di Vetro		